



# UV-Schutz-Öl



## Für Außen

- farblose Holzveredelung
- für alle Holzarten
- dauerhafter Schutz

**Geeignet für:** Alle senkrechten Hölzer im Außenbereich, wo ein besonders dauerhafter Schutz gewünscht wird. Holzfassaden, Balkone, Fenster und Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenmöbel und Gartenhäuser, Carports usw. Für alle Holzarten gleich gut geeignet. Als Endanstrich auf bereits farbig behandeltem Holz verlängert das Produkt das Renovierungsintervall deutlich. Als Alleinanstrich verzögert es den Vergrauungsprozess auf senkrechten Oberflächen.

## Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Verunreinigungen (Algen, Fett, Schmutz) mit einem geeigneten Reiniger entfernen.
- Alte Lackanstriche entfernen. Eisenteile von Fett und Rost befreien. Frisch verzinktes Metall (Dachrinnen) ablaugen. (Bei Beton und Eternit Probeanstrich vornehmen, u. U. mit Tiefgrund vorbehandeln).
- Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
- Voranstrich mit pigmentierten Öl empfehlenswert, zum dauerhaften Schutz vor Vergrauung.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Trockenzeit ca. 12 – 24 Std. (staubtrocken ca. 6 Std.).
- Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

Das Öl ein- bis zweimal mit Walze, Pinsel dünn aufbringen und gleichmäßig in Holzmaserrichtung ausstreichen. An waagerechten Flächen muss mit deutlich verkürzten Renovierungsintervallen gerechnet werden. Bei Anwendung im Innenbereich gut lüften.

**Verbrauch:** Ca. 40 ml/m<sup>2</sup>, d. h. 1 Liter UV-Schutz-Öl reicht für ca. 25 m<sup>2</sup> geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches.

**Reinigung:** Reinigung der Werkzeuge mit Verdünnung oder Terpentinersatz.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei.

**Inhaltsstoffe:** Veredelte Natur-Öle wie Soja- und Sonnenblumen-Öl, Isoaliphate, UV-Absorber, wasserabweisende Additive, bleifreie Trockenstoffe, Pentanonoxim, Cobaltbis(2-ethylhexanoat).

**Wichtige Hinweise:** EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. EUH208

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



# UV-Schutz-Öl



Enthält Cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammenmischen. Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 350 g/l VOC.

**Gebindegrößen:** 0,75 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter und 30 Liter.

## Farbtöne:



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

### Holzfachmarkt Bunzel GmbH & Co. KG

Wilhelmstraße 191a • 59067 Hamm

Telefon +49 02381 972900 • Telefax +49 02381 9729029

E-Mail: [info@bunzel.de](mailto:info@bunzel.de) • Internet: <http://www.bunzel.de>

